

ООО «КАМЕНСКИЙ ШЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»
Южная часть участка «Северный» Замчаловского месторождения

ПАСПОРТ

Щебень фр. 0-5 ГОСТ 8267-93

Дата отгрузки _____

Адрес грузополучателя _____

№ ж.д. накладной _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ

1. Зерновой состав _____ фракция 0-5

Диаметр отверстий контрольных сит	0,25 мм	5 мм	8 мм
Полные остатки на ситах % по массе	95 %	60 %	5 %

2. Объёмный насыпной вес _____ 1,51 г/см³

3. Группа по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 20,3%

4. Содержание пылевидных и глинистых частиц _____ 0,9 %

5. Содержание глины в комках _____ 0,87%

6. Морозостойкость _____ F150

7. Эффективная удельная активность природных радионуклидов Аэфф
_____ менее 370 Бк/кг (I класс)

Начальник смены _____

