

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАМЕНСКИЙ ШЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»**

ООО «Каменский щебеночный завод», Россия, 347871, Каменский р-н, х. Аникин
р/с 40702810152000000592 в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк в г. Ростов-на-Дону,
БИК 046015602, к/с 30101810600000000602, ОКПО 73281521
ИНН 6114008491, КПП 611401001
тел./факс: 8(863)-627-91-40
kshz2013@yandex.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на щебень из плотных горных пород фракции 4-8 мм ГОСТ 32703-2014
Замчаловское месторождение песчаников

Количество _____
Дата отгрузки _____
Получатель _____

Физико-механические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Требования согласно ГОСТ 32703-2014	Факт
1	Проходы через сито		
	d/2 (2 мм)	от 0 до 2	0,9
	d (4 мм)	от 0 до 10	7,3
	D/1,4 (5,6 мм)	от 25 до 80	44,9
	B (8 мм)	от 90 до 100	94,8
	1,4 D (11,2 мм)	100	100
	2D (16 мм)	100	100
2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	Л 10 – до 10 Л 15 – от 10 до 15 Л 20 – от 15 до 20	14,7
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	Не более 1	0,81
4	Содержание глины в комах, % по массе	Не более 0,25	0,0
5	Марка щебня по дробимости	M400-M1200	1200
6	Марка щебня по сопротивлению дроблению и износу	И1-И6	И1
7	Содержание зерен слабых пород, % по массе	Не более 5	2,2
8	Морозостойкость	F150-F300	F150
9	Насыпная плотность, т/м ³	-	1,45
10	Удельная эффективная активность радионуклидов, Бк/кг		
	- 226 Ra	-	26,1±2,9
	- 232 Th	-	42,4±5,9
	- 40 K	-	215±10

Начальник смены _____

