

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КАМЕНСКИЙ ШЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»**

ООО «Каменский щебеночный завод», Россия, 347871, Каменский р-н, х. Аникин  
р/с 40702810152000000592 в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк в г. Ростов-на-Дону,  
БИК 046015602, к/с 30101810600000000602, ОКПО 73281521  
ИНН 6114008491, КПП 611401001  
тел./факс: 8(863)-627-91-40  
[kshz2013@yandex.ru](mailto:kshz2013@yandex.ru)

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

**на щебень из плотных горных пород фракции 45-63 мм ГОСТ 32703-2014  
Замчаловское месторождение песчаников**

Номер квитанции  
Количество  
Дата отгрузки  
Получатель  
Физико-механические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Требования согласно ГОСТ 32703-2014	Факт
1	Гранулометрический состав щебня (проходы через сито), % по массе		Марка 90/10
	2 D (126мм)	100	100
	1,4 D (88,2 мм)	100	100
	D (63 мм)	90-100	94,6
	d (45 мм)	0-10	6,8
	№ d/2 (22,4) мм	0-2	0,7
2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	Л 10 – до 10 Л 15 – от 10 до 15 Л 20 – от 15 до 20	Л15 (14,7)
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	Не более 1	0,81
4	Содержание глины в комах, % по массе	Не более 0,25	0,1
5	Марка щебня по дробимости	M400-M1400	1200
6	Марка щебня по сопротивлению дроблению и износу	И1-И6	И1
7	Содержание зерен слабых пород, % по массе	Не более 5	0,2
8	Морозостойкость	F150-F400	F150
9	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	-	1,37
10	Истинная плотность, г/см <sup>3</sup>		2,6
11	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	До 740 Бк/кг	247±17
12	Устойчивость структуры щебня против распада	Не более 3	1,6

Начальник смены \_\_\_\_\_

