

# ООО «КАМЕНСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

## ПАСПОРТ

**Щебень фракции: от 8 мм. до 16 мм.**

Месторождение: карьер южной части участка «Северный» Замчаловского месторождения песчаников

Щебень производится по ГОСТ 32703-2014

1. Дата выдачи:
2. Потребитель:
3. Количество щебня:

### КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Наименование показателей	Требования, согласно ГОСТ 32703-2014	Фактические значения
1	Гранулометрический состав	Марка	85/20
2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	Л10 - до 10 Л15 - 10 до 15 Л20 - от 15 до 20	19,3 (марка Л20)
3	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % по массе	До 1	0,46
4	Содержание глины в комах, % по массе	не более 0,25	0,12
5	Содержание зерен слабых пород, % по массе	не более 5	3,8
6	Марка по дробимости, потеря массы, %	М400-М1400	М1200
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, %	не более F400	F150
8	Насыпная плотность, тн/ м <sup>3</sup>	не нормируется	1,38
9	Содержание вредных компонентов и примесей	До 1,5	0,9
10	Устойчивость структуры щебня против распадов, %	До 3	1,44

Начальник смены

